SrB_3C_3 Clathrate Structure: A3B3C_cP14_223_c_d_a-001

Cite this page as:

- H. Eckert, S. Divilov, M. J. Mehl, D. Hicks, A. C. Zettel, M. Esters, X. Campilongo, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*, Comput. Mater. Sci. **240**, 112988 (2024), doi: 10.1016/j.commatsci.2024.112988.
- D. Hicks, M. J. Mehl, M. Esters, C. Oses, O. Levy, G. L. W. Hart, C. Toher, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 3*, Comput. Mater. Sci. **199**, 110450 (2021), doi: 10.1016/j.commatsci.2021.110450.

---

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/FACW

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/A3B3C_cP14_223_c_d_a-001



Prototype	B_3C_3Sr
AFLOW prototype label	A3B3C_cP14_223_c_d_a-001
CCDC	1949948
Pearson symbol	cP14
Space group number	223
Space group symbol	$Pm\bar{3}n$
AFLOW prototype command	`aflow --proto=A3B3C_cP14_223_c_d_a-001 --params=`a

Simple Cubic primitive vectors

$$\mathbf{a_1} = a\,\hat{\mathbf{x}}$$
$$\mathbf{a_2} = a\,\hat{\mathbf{y}}$$
$$\mathbf{a_3} = a\,\hat{\mathbf{z}}$$



Basis vectors

		Lattice coordinates		Cartesian coordinates	Wyckoff position	Atom type
$\mathbf{B_1}$	=	0	=	0	(2a)	Sr I
$\mathbf{B_2}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(2a)	Sr I
$\mathbf{B_3}$	=	$\frac{1}{4}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6c)	B I
$\mathbf{B_4}$	=	$\frac{3}{4}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6c)	B I
$\mathbf{B_5}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_2$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{y}}$	(6c)	B I
$\mathbf{B_6}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_2$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{y}}$	(6c)	B I
$\mathbf{B_7}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6c)	B I
$\mathbf{B_8}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6c)	B I
$\mathbf{B_9}$	=	$\frac{1}{4}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2$	=	$\frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}}$	(6d)	C I
$\mathbf{B_{10}}$	=	$\frac{3}{4}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_2$	=	$\frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}}$	(6d)	C I
$\mathbf{B_{11}}$	=	$\frac{1}{4}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6d)	C I
$\mathbf{B_{12}}$	=	$\frac{3}{4}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{2}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6d)	C I
$\mathbf{B_{13}}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6d)	C I
$\mathbf{B_{14}}$	=	$\frac{1}{2}\,\mathbf{a}_1 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(6d)	C I

References

[1] L. Zhu, G. M. Borstad, H. Liu, P. A. Guńka, M. Guerette, J.-A. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. B. Prakapenka, B. L. Chaloux, A. Epshteyn, R. E. Cohen, and T. A. Strobel, *Carbon-boron clathrates as a new class of sp^3-bonded framework materials*, Sci. Adv. **6**, eaay8361 (2020), doi:10.1126/sciadv.aay8361.

Found in

[1] Z. Tan, H. Zhang, X. Wu, J. Xing, Q. Zhang, and J. Zhu, *New High-Performance Piezoelectric: Ferroelectric Carbon-Boron Clathrate*, Phys. Rev. Lett. **130**, 246802 (2023), doi:10.1103/PhysRevLett.130.246802.

First cited in

H. Eckert, S. Divilov, M. J. Mehl, D. Hicks, A. C. Zettel, M. Esters, X. Campilongo, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*, Comput. Mater. Sci. **240**, 112988 (2024), doi: 10.1016/j.commatsci.2024.112988.