KB_6H_6 Structure: A6B6C_cF104_202_h_h_c-001

This structure previously used the label(s) `A6B6C_cF104_202_h_h_c`. Calls to these addresses will be redirected here.

Cite this page as:

- H. Eckert, S. Divilov, M. J. Mehl, D. Hicks, A. C. Zettel, M. Esters, X. Campilongo, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 4*, Comput. Mater. Sci. **240**, 112988 (2024), doi: 10.1016/j.commatsci.2024.112988.
- D. Hicks, M. J. Mehl, M. Esters, C. Oses, O. Levy, G. L. W. Hart, C. Toher, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 3*, Comput. Mater. Sci. **199**, 110450 (2021), doi: 10.1016/j.commatsci.2021.110450.

---

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/PZB0

https://aflow.org/prototype-encyclopedia/A6B6C_cF104_202_h_h_c-001



Prototype	B_6H_6K
AFLOW prototype label	A6B6C_cF104_202_h_h_c-001
ICSD	36148
CCDC	1162172
Pearson symbol	cF104
Space group number	202
Space group symbol	$Fm\bar{3}$
AFLOW prototype command	`aflow --proto=A6B6C_cF104_202_h_h_c-001 --params=`a, y_2, z_2, y_3, z_3

Face-centered Cubic primitive vectors

$$
\begin{aligned}
\mathbf{a_1} &= \tfrac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}} + \tfrac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}} \\
\mathbf{a_2} &= \tfrac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \tfrac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{z}} \\
\mathbf{a_3} &= \tfrac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{x}} + \tfrac{1}{2}a\,\hat{\mathbf{y}}
\end{aligned}
$$



Basis vectors

		Lattice coordinates		Cartesian coordinates	Wyckoff position	Atom type
$\mathbf{B_1}$	=	$\frac{1}{4}\,\mathbf{a}_1 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_2 + \frac{1}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{1}{4}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(8c)	K I
$\mathbf{B_2}$	=	$\frac{3}{4}\,\mathbf{a}_1 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_2 + \frac{3}{4}\,\mathbf{a}_3$	=	$\frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{x}} + \frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{y}} + \frac{3}{4}a\,\hat{\mathbf{z}}$	(8c)	K I
$\mathbf{B_3}$	=	$(y_2+z_2)\,\mathbf{a}_1 - (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_2 + (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$ay_2\,\hat{\mathbf{y}} + az_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_4}$	=	$-(y_2-z_2)\,\mathbf{a}_1 + (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_2 - (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$-ay_2\,\hat{\mathbf{y}} + az_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_5}$	=	$(y_2-z_2)\,\mathbf{a}_1 - (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_2 + (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$ay_2\,\hat{\mathbf{y}} - az_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_6}$	=	$-(y_2+z_2)\,\mathbf{a}_1 + (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_2 - (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$-ay_2\,\hat{\mathbf{y}} - az_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_7}$	=	$(y_2-z_2)\,\mathbf{a}_1 + (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_2 - (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$az_2\,\hat{\mathbf{x}} + ay_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_8}$	=	$-(y_2+z_2)\,\mathbf{a}_1 - (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_2 + (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$az_2\,\hat{\mathbf{x}} - ay_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_9}$	=	$(y_2+z_2)\,\mathbf{a}_1 + (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_2 - (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$-az_2\,\hat{\mathbf{x}} + ay_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_{10}}$	=	$-(y_2-z_2)\,\mathbf{a}_1 - (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_2 + (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$-az_2\,\hat{\mathbf{x}} - ay_2\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_{11}}$	=	$-(y_2-z_2)\,\mathbf{a}_1 + (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_2 + (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$ay_2\,\hat{\mathbf{x}} + az_2\,\hat{\mathbf{y}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_{12}}$	=	$(y_2+z_2)\,\mathbf{a}_1 - (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_2 - (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$-ay_2\,\hat{\mathbf{x}} + az_2\,\hat{\mathbf{y}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_{13}}$	=	$-(y_2+z_2)\,\mathbf{a}_1 + (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_2 + (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$ay_2\,\hat{\mathbf{x}} - az_2\,\hat{\mathbf{y}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_{14}}$	=	$(y_2-z_2)\,\mathbf{a}_1 - (y_2-z_2)\,\mathbf{a}_2 - (y_2+z_2)\,\mathbf{a}_3$	=	$-ay_2\,\hat{\mathbf{x}} - az_2\,\hat{\mathbf{y}}$	(48h)	B I
$\mathbf{B_{15}}$	=	$(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_1 - (y_3-z_3)\,\mathbf{a}_2 + (y_3-z_3)\,\mathbf{a}_3$	=	$ay_3\,\hat{\mathbf{y}} + az_3\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	H I
$\mathbf{B_{16}}$	=	$-(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_1 + (y_3+z_3)\,\mathbf{a}_2 - (y_3+z_3)\,\mathbf{a}_3$	=	$-ay_3\,\hat{\mathbf{y}} + az_3\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	H I
$\mathbf{B_{17}}$	=	$(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_1 - (y_3+z_3)\,\mathbf{a}_2 + (y_3+z_3)\,\mathbf{a}_3$	=	$ay_3\,\hat{\mathbf{y}} - az_3\,\hat{\mathbf{z}}$	(48h)	H I

$$\mathbf{B_{18}} = -(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_1+(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_2-(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_3 = -ay_3\,\hat{\mathbf{y}}-az_3\,\hat{\mathbf{z}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{19}} = (y_3-z_3)\,\mathbf{a}_1+(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_2-(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_3 = az_3\,\hat{\mathbf{x}}+ay_3\,\hat{\mathbf{z}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{20}} = -(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_1-(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_2+(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_3 = az_3\,\hat{\mathbf{x}}-ay_3\,\hat{\mathbf{z}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{21}} = (y_3+z_3)\,\mathbf{a}_1+(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_2-(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_3 = -az_3\,\hat{\mathbf{x}}+ay_3\,\hat{\mathbf{z}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{22}} = -(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_1-(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_2+(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_3 = -az_3\,\hat{\mathbf{x}}-ay_3\,\hat{\mathbf{z}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{23}} = -(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_1+(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_2+(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_3 = ay_3\,\hat{\mathbf{x}}+az_3\,\hat{\mathbf{y}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{24}} = (y_3+z_3)\,\mathbf{a}_1-(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_2-(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_3 = -ay_3\,\hat{\mathbf{x}}+az_3\,\hat{\mathbf{y}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{25}} = -(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_1+(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_2+(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_3 = ay_3\,\hat{\mathbf{x}}-az_3\,\hat{\mathbf{y}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

$$\mathbf{B_{26}} = (y_3-z_3)\,\mathbf{a}_1-(y_3-z_3)\,\mathbf{a}_2-(y_3+z_3)\,\mathbf{a}_3 = -ay_3\,\hat{\mathbf{x}}-az_3\,\hat{\mathbf{y}} \quad \text{(48h)} \quad \text{H I}$$

References

[1] J. A. Wunderlich and W. N. Lipscomb, *Structure of $B_{12}H_{12}^{-2}$ Ion*, J. Am. Chem. Soc. **82**, 4427–4428 (1960), doi:10.1021/ja01501a076.

Found in

[1] P. Villars and K. Cenzual, *Pearson's Crystal Data – Crystal Structure Database for Inorganic Compounds* (2013). ASM International.

First cited in

D. Hicks, M. J. Mehl, E. Gossett, C. Toher, O. Levy, R. M. Hanson, G. Hart, and S. Curtarolo, *The AFLOW Library of Crystallographic Prototypes: Part 2*, Comput. Mater. Sci. **161**, S1 (2019). doi: 10.1016/j.commatsci.2018.10.043